

## Specifiche Tecniche Technical Specification

CORB COPERTINA 35  
= RETRO 70  
UMIDITÀ 54 / -

Tipo / Calidad / Grade / Qualité / Typ

# 115 Liner

Stabilimento/Mill: Villa S. Lucia - Italy

Cartoncino patinato fine con retro grigio  
Cartoncillo estucado con reverso gris  
Fully coated white lined chipboard with grey back  
Carton blanc couche sur verso gris, intérieur gris  
Vollgestrichener Chromoduplexkarton mit grauer Rückseite - GD

Questo cartoncino è particolarmente adatto per accoppiamento con microonda  
Este cartoncillo está particularmente adaptado para acoplar con microcanal  
This grade is particularly suitable for litholamination  
Ce carton est particulièrement adapté au contrecollage avec microcannelure  
Dieser Karton ist für kaschierte Wellpappe

Grammatura Substance	Spessore Caliper	Volume Bulk	Rigidità Taber (15°) Stiffness Taber	
			Long. Md	Trasv. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493	
g/m <sup>2</sup>	mm	cm <sup>3</sup> /g	mN.m	mN.m
(160)	0,170	1,06	1,7	1,0
180	0,194	1,08	2,2	1,1
210	0,232	1,10	3,2	1,6
230	0,255	1,11	4,3	2,0
250	0,280	1,12	5,3	2,6
270	0,306	1,13	6,9	3,3
290	0,347	1,20	8,7	4,4

### Bianco Xenon (alla produzione) ISO 2470

Brightness (at production) ISO 2470

Copertina / Top 83 % +/- 2

### Tolleranze - Campionamento ISO 186

Tolerances - Sampling ISO 186

Grammatura / Substance	+/- 2 %	Sulla media dell'ordine On the average of the order
Spessore / Caliper	+/- 5 %	Sui singoli campioni (95% dei valori) For single determinations (95% of values)
Rigidità / Stiffness	- 10 %	Sui singoli campioni (95% dei valori) For single determinations (95% of values)
Condizioni ambientali / Test conditions	T: 23 +/- 1°C	RH: 50 +/- 2%

Head Office:  
RenoDeMedici S.p.A.  
Via Giacomo De Medici, 17  
20013 Pontenuovo di Magenta, Milano, Italy  
Tel. +39 0297960.1 r.a. - Fax +39 0297960.292  
www.renodemedici.it - Azienda certificata ISO 9001